

Art.-Nr.	CT 483	CT 482	CT 481	CT 484	CT 488	CT 485	CT 486	CT 487
Eigenschaft								
Korngröße [mm]	0,06 - 0,36	0,20 - 0,80	0,35 - 1,50	0,18 - 0,50	0,4 - 0,8	0,7 - 1,2	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0
Kleinstkorn [mm]	0,063	0,200	0,355	0,180	0,400	0,700	1,000	2,000
Größtkorn [mm]	0,355	0,800	1,500	0,500	0,800	1,250	2,000	3,150
Farbe	Sandfarben, gräulich				Sandfarben, rötlich			
Verpackung	Papiersack				PE-Sack			
Nutzung								
Korngröße [mm]	0,06 - 0,36	0,20 - 0,80	0,35 - 1,50	0,18 - 0,50	0,4 - 0,8	0,7 - 1,2	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0
Charakteristik	Breitere Korngrößenverteilung für universelle Einsatzzwecke				Überwiegende engere Korngrößenverteilung für Spezialanwendungen			
Typische Einsatzmöglichkeiten	Universeller Füllsand	Mörtelabmischungen			Abstreuerung			Drainageestrich
Verwendungen								
Korngröße [mm]	0,06 - 0,36	0,20 - 0,80	0,35 - 1,50	0,18 - 0,50	0,4 - 0,8	0,7 - 1,2	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0
Für Mischungen mit Zement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Für Mischungen mit Epoxidharzen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zugehörige KÖSTER-Produkte								
Korngröße [mm]	0,06 - 0,36	0,20 - 0,80	0,35 - 1,50	0,18 - 0,50	0,4 - 0,8	0,7 - 1,2	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0
KÖSTER LF-BM	✓		✓		✓	✓	✓	✓
KÖSTER Bauharz	✓		✓		✓	✓	✓	✓
KÖSTER CT 121	✓ OS 8-System		✓		✓			
KÖSTER CT 221	✓				✓ OS 8-System			
KÖSTER LF-VL	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
KÖSTER PS Flex	✓							
KÖSTER SL		✓						
KÖSTER SL Protect						✓	✓	

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.